



Области применения мастик AquaMast	Кровля, все виды	Aquamast для кровли	Aquamast ремонт и приклеивание	Aquamast для санузлов	Aquamast антикор битумный	Aquamast под плитку	Aquamast праймер
	Фундамент						
	Санузел						
	Ванная						
	Душевая						
	Подвал						
	Балкон						
	Бассейн						
	Кухня						
	Кузов и днище авто						
Заглубляемые в землю: бак, труба, забор							



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КРОВЛИ

Высокопрочное капитальное покрытие
Повышает износостойкость кровли
Эксплуатация при широком диапазоне температур

Мастика AquaMast кровельная и гидроизоляционная битумно–резиновая холодная. ТУ 5775–064–72746455–2012

Способ применения:

- Перед применением перемешать.
- Очистить поверхность от загрязнений, пыли, грязи, жирных пятен.
- Для надёжного сцепления пористые поверхности необходимо пропитать **Праймером битумным AquaMast**.
- Наносить в 3 слоя кистью или наливом с разравниванием щеткой или раклей.
- Время высыхания одного слоя около 12 часов. Чем ниже температура окружающего воздуха, тем больше будет время высыхания мастики. Слой считается высохшим, если его поверхность не является липкой. Толщина одного слоя в высохшем виде должна быть не менее 1мм.
- Между слоями необходимо произвести армировку с помощью стеклоткани или стеклохолста, которые необходимо «утопить» в слое мастики.
- Получившийся монолитный слой необходимо защитить от воздействия ультрафиолета с помощью посыпки или светоотражающей мастики.

Время окончательного набора свойств устройства мастичной кровли 7 суток.
Расход: 3,3 – 4,3 кг/м²
Температура проведения работ: от –10С° до +40 С°. При температуре ниже –5С°, мастику необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре не менее суток.
Условия хранения в закрытой таре: хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре от –20С° до +30С°. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
Меры безопасности: Проводить работы рекомендуется в перчатках. При попадании на кожу смыть растворителем. Не применять вблизи источников открытого огня. Не применять внутри жилых помещений.



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА

Высокопрочное покрытие
Быстрота в проведении работ
Экономичный расход

Мастика AquaMast гидроизоляционная битумная холодная. ТУ 5775–063–72746455–2012

Способ применения:

- Перед применением перемешать.
- Очистить поверхность от загрязнений, пыли, грязи, жирных пятен.
- Для надёжного сцепления гидроизоляционных материалов с основанием пористые поверхности необходимо пропитать **Праймером битумным AquaMast**.
- Мастику необходимо наносить в 2 слоя с помощью кисти или шпателя.
- Время высыхания одного слоя от 1 часа до 24 часов. Чем ниже температура окружающего воздуха, тем больше будет время высыхания мастики. Слой считается высохшим, если его поверхность не является липкой.
- Получившийся монолитный слой необходимо защитить от механического воздействия с помощью теплоизоляционных или защитных плит.

Расход: 1 кг/м²
Температура проведения работ: от –10С° до +40 С° При температуре ниже +5С°, мастику необходимо предварительно выдержать при комнатной температуре не менее суток.
Условия хранения в закрытой таре: хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре от –20С° до +30С°. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
Меры безопасности: Проводить работы рекомендуется в перчатках. При попадании на кожу смыть растворителем. Не применять вблизи источников открытого огня. Не применять внутри жилых помещений.



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ САУЗЛОВ

Без растворителей
Без запаха
Экономный расход
Безопасность в работе

Мастика AquaMast битумно–полимерная гидроизоляционная эмульсионная. ТУ 5775–067–72746455–2012

Способ применения:

- Перед применением перемешать.
- Очистить поверхность от загрязнений, пыли, грязи, жирных пятен.
- Пористые поверхности необходимо обработать грунтовочным составом, разбавив мастику водой в пропорции 1:3.
- Мастину необходимо наносить в 2 слоя кистью, шпателем или наливным методом, разравнивая мастику раклей.
- Время высыхания одного слоя от 5 до 12 часов. Слой считается высохшим, если его поверхность не является липкой. Для более быстрого высыхания необходимо обеспечить помещению хорошую вентиляцию.
- Стыки и швы необходимо упрочнить с помощью специальной ленты–герметика или вырезанной полосы стеклоткани шириной 10–12 см, которая утапливается в первом слое мастики.
- После полного высыхания всех слоев возможно проведение дальнейших отделочных работ.

Не допускается разбавление материала органическими растворителями!
Расход: 2,5–3,5 кг/м²
Температура проведения работ: от +5С° до +40 С°
Условия хранения в закрытой таре: хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре не ниже +5С°. Гарантийный срок хранения 6 месяцев.
Меры безопасности: проводить работы рекомендуется в перчатках. При попадании на кожу смыть водой. После высыхания смыть мастику можно растворителем.



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОД ПЛИТКУ

Применяется на вертикальных и горизонтальных поверхностях
Без запаха
Без растворителей
Безопасность в работе

Мастика AquaMast битумно–научуковая эмульсионная. ТУ 5775–068–72746455–2012

Приклеивание плитки после высыхания гидроизоляции, должно выполняться с помощью клеев, не содержащих растворители и твердеющих с водой (гидравлически). Готовые дисперсионные плиточные клеи не пригодны.

Способ применения:

- Перед применением перемешать.
- Очистить поверхность от загрязнений, пыли, грязи, жирных пятен.
- Снолы, трещины, выбоины предварительно выровнять с помощью шпательки.
- Первый слой гидроизоляции необходимо нанести как грунтовочное покрытие, разбавив материал водой в пропорции 1:4.
- Нанести гидроизоляцию в 2–3 слоя кистью или валиком, толщиной слоя не более 1,5 мм.
- Среднее время высыхания одного слоя около 3 часов. Для более быстрого высыхания необходимо обеспечить в помещении достаточную вентиляцию. Слой считается высохшим, если его поверхность не является липкой.
- Последующие работы по облицовке производить не ранее чем, через 12 часов после нанесения последнего слоя.

Не допускается разбавление материала органическими растворителями!
Расход: 1–3 кг/м²
Температура проведения работ: от +5С° до +40 С°
Условия хранения в закрытой таре: хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре не ниже +5С°. Гарантийный срок хранения 6 месяцев.
Меры безопасности: Проводить работы рекомендуется в перчатках. При попадании на кожу смыть водой. После высыхания смыть мастику можно растворителем.

Надёжная защита любой кровли высокопрочным монолитным гидроизоляционным покрытием. Мастика кровельная AquaMast надежно защитит от протечек и повысит срок службы кровли



Aquamast для фундаментов представляет собой наружный водонепроницаемый слой, который надежно защищает фундамент от влажной среды, сточных и грунтовых вод



Создана специально для гидроизоляции жилых помещений с прямым доступом воды: санузлы, ванные комнаты, душевые и кухни



Применяется для устройства гидроизоляционного слоя под плитку, в том числе и на вертикальных поверхностях а так же для гидроизоляции гипсовых оснований





ПРАЙМЕР

Обеспечивает качественное применение гидроизоляции

На 50% эффективнее, чем иные грунтовочные материалы

Праймер AquaMast битумный. ТУ 5775–062–72746455–2012

Способ применения:

1. Перед применением перемешать.
2. Очистить поверхность от загрязнений, пыли, грязи, жирных пятен.
4. Праймер наносится на основание кистью или меховым валиком.
5. Время высыхания праймера около 10 часов. Чем ниже температура окружающего воздуха, тем больше будет время высыхания праймера. Праймер считается высохшим, если поверхность не является липкой.

Расход: 0,35 кг/м²

Температура проведения работ: от –10С° до +40 С°. При температуре ниже +5С° предварительно выдержат при комнатной температуре не менее суток.

Условия хранения в закрытой таре: хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре от –20С° до +30С°. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Меры безопасности: Проводить работы в перчатках. При попадании на кожу смыть растворителем. Не применять вблизи источников открытого огня. Не применять внутри жилых помещений.

Фасовка:
2,4 кг 8 кг 16 кг

Праймер AquaMast – основа под гидроизоляционные рулонные и обмазочные материалы, которая используется для увеличения сцепления материалов с основанием



АНТИКОР БИТУМНЫЙ

Надежная защита от коррозии

Быстро сохнет

Применяется при отрицательных температурах

Мастика AquaMast битумно–полимерная антикоррозионная. ТУ 5775–066–72746455–2012

Способ применения:

1. Перед применением перемешать.
2. Очистить поверхность от ржавчины, пыли, механически с помощью железной щетки или наждачной бумаги.
3. При наличии загрязнений, жирных пятен поверхность обработать обезжиривающим средством.
4. Материал наносить в 2 слоя кистью, валиком или напылением. Время высыхания 1 слоя около 1 часа.

Расход: 0,5 л/м²

Температура проведения работ: от –10С° до +40 С°. При температуре ниже +5С° предварительно выдержат при комнатной температуре не менее суток.

Условия хранения в закрытой таре: хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре от –20С° до +30С°. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Меры безопасности: Проводить работы в перчатках. При попадании на кожу смыть растворителем. Не применять вблизи источников открытого огня. Не применять внутри жилых помещений.

Фасовка:
2,4 кг 8 кг

Мастика предназначена для продления срока службы металлических поверхностей, в том числе кузовов и днищ автомобилей, заглубляемых в землю баков, труб



РЕМОНТ И ПРИКЛЕИВАНИЕ

Быстрый ремонт

Прочное соединение надолго

Надежная защита от воды

Мастика Aquamast для ремонта кровель и гидроизоляции битумная холодная. ТУ 5775–065–72746455–2012

Способ применения при ремонте:

1. Вскрыть конвертом кровельный ковер на участке, требующем ремонта.
2. Очистить от загрязнений, пыли, грязи, жирных пятен. Высушить поверхность.
3. Огрунтовать поверхности с помощью Праймера битумного AquaMast.
4. Мастику нанести шпателем слоем 0,5–1 мм. Прижать концы «конверта» до появления мастики из швов.
5. Наложить заплату из рулонного материала или с помощью армированного слоя мастики так, чтобы она перекрывала место повреждения на 100 мм по всем сторонам.
6. Защитить полученную заплату от ультрафиолета с помощью посыпки или светоотражающей мастики.

При приклеивании:

1. Мастику распределить шпателем по одной из склеиваемых поверхностей.
2. Соединить поверхности, избегая образования складок и пузырей.

Расход: 0,8–1,8 кг/ м².


Температура проведения работ: от –5С° до +40 С° При температуре ниже +5С° предварительно выдержат при комнатной температуре не менее суток.

Условия хранения в закрытой таре: хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, при температуре от –20С° до +30С°. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Меры безопасности: Проводить работы в перчатках. При попадании на кожу смыть растворителем. Не применять вблизи источников открытого огня. Не применять внутри жилых помещений.

Фасовка:
0,3 кг 3 кг 10 кг 18 кг

Удобная и многофункциональная мастика, которая обеспечит надежное приклеивание и гидроизоляцию ремонтного участка на рулонной и мастичной кровлях



БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
8 800 200 05 65
www.aquamast.ru www.tn.ru



НАСТОЯЩАЯ ЗАЩИТА
ОТ ВОДЫ